

1液ウレタン樹脂系接着剤



セレクトァ[®] UR-132

ビニル床材(ビニル床シート)施工用
・人工芝施工用



JAIA
F☆☆☆☆

JAIA
4VOC基準適合

疲れにくく
作業性良好

コテさばきが
軽い!

臭気がマイルドで
作業者に優しい

初期粘着力が強く、
床材の納まりが良好

低臭タイプ
改修現場に最適

1液タイプで
計量配合不要

耐水性、耐熱性、耐久性
に優れ、屋外や水回りの
施工にも最適

主な用途

- コンポジションビニル床タイル
- ホモジニアスビニル床タイル
- ビニル床シート
- 人工芝
- リノリウム



医療・福祉施設の
室内・廊下など



文教施設の
室内・廊下など



事務所、工場の
室内・廊下など



スポーツ施設の
人工芝など



商業施設
ホームセンター・
(スーパーマーケットなど)

株式会社オーシカ

1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂系接着剤

セレクトィ® UR-132

セレクトィ® UR-132は、ビニル床シート・ビニル床タイル・人工芝などの直貼り接着施工に適した、1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂系接着剤です。

特長

- ◎コテさばきが軽いので、疲れにくく作業がはかどります。
- ◎初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。
- ◎低臭タイプのため、改修現場に最適です。
- ◎1液タイプですので計量配合の必要が無く配合ミスがありません。
- ◎耐水性、耐熱性、耐久性に優れており、屋外や水回りの施工にも適しています。

一般性状

UR-132S (夏用)とUR-132W (冬用)がございます。季節に応じてご利用ください。

	UR-132S	UR-132W	備考
使用温度	15～35℃	5～15℃	
外観	灰褐色粘稠体	灰褐色粘稠体	目視
粘度	15.0	12.0	Pa·s/25℃
不揮発分	約75%	約75%	
<溶剤組成>			
シクロヘキサン	10～20%	5～15%	
炭酸ジメチル	5～15%	5～15%	
アセトン	0%	1～5%	
酢酸エチル	1～3%	1～3%	
比重	1.42±0.1	1.42±0.1	25℃, 容量法

※数値は代表値であり規格値ではありません。

使用方法

- 接着剤は使用前に必ず容器を振ってから使用してください。
- 一度開封した接着剤は空気中の水分と反応して硬化しますので、使い切るようにしてください。
- 下地の凹凸や段差は修正し、表面のごみ・ほこり・油・さび等の汚れを取り除き、水分は十分に乾燥させてください(含水率10%以下)。
- 接着剤を付属の専用くし目ごてで均一に塗布してください。
<標準塗布量>300～350g/m² ※(人工芝等) 700～750g/m²
- 塗布後、下表を参考に待ち時間をとり、貼り付け可能時間内に床材を貼り付けて下さい。

季節(気温)	待ち時間	貼り付け可能時間
夏(25～35℃)	5～10分	30～40分
春・秋(15～25℃)	10～20分	40～60分
冬(5～15℃)	10～20分	40～60分

※上記時間は被着材や下地の含水率や施工の条件により変わることがありますのでご注意ください。

- 床材の貼り付け後、十分にローラーで押さえてください。床材や湿気と反応して発生するガスによるふくれを防ぐために、接着剤が固まるまで数回押さえて下さい。
- 養生は48時間以上(20℃)必要です。軽歩行は24時間以上経過していれば可能ですが、重量物の運搬や強い応力を接着層に与える行為は、最終的な接着強度を弱めることとなりますので、避けて下さい。

注意事項

- 接着剤以外の用途には使用しないこと。
- 火気のあるところでは使用しないこと。
- 使用時には次の保護具を着用すること。(●保護手袋 ●保護眼鏡)
- 次の物質との接触を避けること(●水)
- 取扱後は、うがい、手洗いを行うこと。
- 使用前に本製品に関する技術資料およびSDSを参照すること。

荷姿

15kg缶 5kg缶×3缶/ケース

危険物第2類 引火性固体

●詳しくは最寄りの営業所にご相談下さい。



株式会社オーシカ 化成品事業部

本社:東京都板橋区舟渡1-4-21 TEL.(03)5916-8858
ホームページアドレス <http://www.oshika.co.jp>

東京 (03)5916-8862 札幌 (011)241-5057 仙台 (022)227-0611
名古屋 (052)352-3601 大阪 (06)6531-7136 広島 (082)294-7221
高松 (087)851-4344 九州 (0942)40-8500